

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Yoshiaki KOBUE, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: PORPHYRIN ARRAY EXHIBITING LARGE TWO PHOTON ABSORPTION PROPERTY AND INCLUDING, AS STRUCTURAL UNIT, BIS(IMIDAZOLYL)PORPHYRIN METAL COMPLEX) LINKED WITH ACETYLENIC BOND AND THE DERIVATIVE THEREOF, AND METHOD OF PRODUCING THE SAME

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.

☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e): Application No. Date Filed

☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY

APPLICATION NUMBER

MONTH/DAY/YEAR

Japan

2002-335246

November 19, 2002

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

☒ are submitted herewith

☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

☐ were filed in prior application Serial No. filed

☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number

Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and


☐ (B) Application Serial No.(s)

☐ are submitted herewith

☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon

Registration No. 24,618

C. Irvin McClelland
Registration Number 21,124

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年11月19日

出願番号

Application Number:

特願2002-335246

[ST.10/C]:

[JP2002-335246]

出願人


Applicant(s):

奈良先端科学技術大学院大学長

2002年12月20日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2002-3100768

【書類名】 特許願

【整理番号】 A000205314

【提出日】 平成14年11月19日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C07D487/22

【発明の名称】 大きな二光子吸収特性を示すアセチレン結合により連結されたビス（イミダゾリルポルフィリン金属錯体）を構成単位とするポルフィリン連鎖体及びその製造方法

【請求項の数】 8

【発明者】

 【住所又は居所】 奈良県生駒市高山町 8 9 1 6 番地の 5 大学宿舎 D - 1
0 7

 【氏名】 小夫家 芳明

【発明者】

 【住所又は居所】 奈良県生駒市高山町 8 9 1 6 番地の 5 大学宿舎 D - 5
0 4

 【氏名】 小川 和也

【特許出願人】

 【識別番号】 598169457

 【氏名又は名称】 奈良先端科学技術大学院大学長

【代理人】

 【識別番号】 100058479

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 鈴江 武彦

 【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

 【識別番号】 100084618

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要


【書類名】 明細書

【発明の名称】 大きな二光子吸収特性を示すアセチレン結合により連結されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 次の一般式(1-1)又は一般式(1-2)で表される大きな二光子吸収特性を示すアセチレン結合により連結されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体:

【化1】



一般式(1-1)及び一般式(1-2)において、

R_1 は、置換もしくは無置換のアルキル基、又は置換もしくは無置換のアリール基を表し、


M_1 は、ポルフィリン環の中心金属となり得、かつImで表されるイミダゾリル基と配位結合を形成し得る金属のイオンを表し、 M_2 は、プロトン二個又はイミダゾリル基と配位結合を形成し得ない金属イオンを表し、

R_2 及び R_3 は同じであっても異なってもよく、それぞれ独立して、(a) 中心が M_1 又は M_2 であるポルフィリン残基、(b) 環状ジイミド残基、(c) ジアルキルピオローゲン残基、(d) ベンゾキノン残基、(e) N-メチルピロリ

ジーンフラレン誘導体残基又は、(f) フェロセン残基を表し、

I_m は、次の I_{m1} あるいは I_{m2} :

【化 2】




(式中、 R_8 は、メチル基または水素原子を表す。) で表されるイミダゾリル基を表し、

L_1 は、 $(-C \equiv C-)_m$ で表される連結基 (ここで、 m は、1~3の整数を表す。) を表し、

n は、1以上の整数を表す。}

【請求項 2】 一般式 (1-1) 又は一般式 (1-2) において、 R_2 及び R_3 で表される (a) 中心が M_1 又は M_2 であるポルフィリン残基、(b) 環状ジイミド残基、(c) ジアルキルピオローゲン残基、(d) ベンゾキノン残基、(e) N-メチルピロリジン-フラレン誘導体残基及び (f) フェロセン残基が、それぞれ次の式:

【化 3】



(式中、 R_1 、 M_1 、 M_2 及び Im は、請求項1で規定したとおりであり、 R_4 及び R_6 は、各々独立してアルキレン基又はアリーレン基を表し、 R_5 及び R_7 は、各々独立してアルキル基、アルコキシアルキル基、アルコシカルボニル基、又はアリール基を表す。)で表される請求項1に記載のポルフィリン連鎖体。

【請求項3】 一般式(1-1)又は一般式(1-2)において、 M_1 が、亜鉛、鉄、コバルト、ルテニウム及びガリウムからなる群から選択される金属のイオンである請求項1又は2に記載のポルフィリン連鎖体。

【請求項4】 一般式(1-1)又は一般式(1-2)において、 R_1 で表


される置換アルキル基が、アルコキシカルボニルアルキル基、アルコシアルキル基、アルケノシアルキル基及びアルケノシカルボニルアルキル基からなる群から選択されるものであり、 R_1 で表される置換アリール基が、アルキルアリール基、アルコシアリール基、アルコキシカルボニルアリール基、アルケノシアリール基及びアルケノシカルボニルアリール基からなる群から選択されるものである請求項 1 ないし 3 のいずれか 1 項のポルフィリン連鎖体。

【請求項 5】 一般式 (1-1) 又は一般式 (1-2) において、 R_1 で表される置換もしくは無置換のアルキル基の炭素原子数が 1～24 であり、置換もしくは無置換のアリール基の炭素原子数が 6～24 である請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載のポルフィリン連鎖体。

【請求項 6】 一般式 (1-1) 又は一般式 (1-2) において、 $R_4 \sim R_7$ で表されるアルキル基又はアルキレン基の炭素原子数が、1～20 であり、 R_5 及び R_7 で表されるアルコシアルキル基又はアルコキシカルボニル基の炭素原子数が、2～21 であり、 $R_4 \sim R_7$ で表されるアリール基又はアリーレン基の炭素原子数が、6～20 である請求項 1 ないし 5 のいずれか 1 項に記載のポルフィリン連鎖体。


【請求項 7】 次の一般式 (2) :

【化 4】



(式中、 R_1 、 M_1 、 L_1 及び Im は、請求項 1 で規定したとおり。) で表されるアセチレン結合により連結されたイミダゾリルポルフィリン金属錯体と、次の一般式 (3) :


【化5】



(式中、 R_1 、 R_2 、 M_1 及び Im は、請求項1で規定したとおり。)で表されるイミダゾリルポルフィリン金属錯体とを、極性溶媒の存在下に反応させることを特徴とする、請求項1に記載の一般式(1-1)又は一般式(1-2)で表されるポルフィリン連鎖体の製造方法。


【請求項8】 次の一般式(4)で表される、大きな二光子吸収特性を示す共有結合によって固定化されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体：

【化6】



{一般式(4)において、Rはアルキル基又は

【化7】



(式中、a、b及びcは、各々独立してH、アルキル基又はアリール基を表す。)
)を表し、 M_1 、 L_1 及び I_m は、請求項1で規定したとおりであり、 M_3 は、請求項1で規定した M_1 又は M_2 のいずれかを表し、pは、1以上の整数を表し、qは0～6の整数を表し、rは、0～4の整数を表す。}

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、二光子吸収材料を提供するポルフィリン金属錯体に関する。より詳細には、本発明は、大きな二光子吸収特性を示すアセチレン結合により連結されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体、及び共有結合によって固定化されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体に関する。

【0002】

【従来の技術】

二光子吸収材料は三次元光メモリー、光化学療法、光学フューズ、二光子顕微鏡等の様々な応用が期待されている。特に超高密度で超高速な読み込み書き込みができる三次元光メモリー、癌細胞だけをレーザーにより攻撃して治療を行う光化学療法は社会的貢献が大きい。

【0003】

大きな二光子吸収断面を持つ有機化合物の設計においてはp電子共役系を拡げて軌道の重なりを増やすことと、電子ドナーとアクセプターを組み合わせることで分子の分極率を大きくすることが重要とされている。ポルフィリンは、4個のピロール核が4個のメチン基により架橋された環状テトラピロールであり18 p電子から成る大きな共役系を持つことから二光子吸収材料の候補に挙げられる。

【0004】

二光子吸収現象は古くから知られていたがJean-Luc Bredas等が1998年に分子構造とメカニズムの関係を解明して以来(非特許文献1 参照)、近年になって研究が進むようになった。ポルフィリンの二光子吸収に関する報告も僅かしかなかった。ごく最近、Andersonはポルフィリン同士をブタジイン結合で連結させた一次元直線状ポルフィリン多量体が大きな二光子吸収断面を示すことを報告した(非特許文献2 参照)。しかし共有結合を用いているため多量体の長さの調節ができない。またヘテロ金属の導入や末端置換基へのドナー・アクセプターの導入も困難であるため、その二光子吸収特性を向上することができない。さらに二光子吸収特性がピコ秒の時間スケールでの過程を測定しており、超高速記録に必要なフェムト秒オーダーでの過程については検討されていない。大きな二光子吸収を与えるドナーとアクセプターを一次元直線状ポルフィリン連鎖体に導入することは共有結合を用いては困難であり、そのため従来の合成方法では大きな二光子吸収特性を望むことができなかった。

【0 0 0 5】

【非特許文献1】

Science, 281, 1653 (1998)

【非特許文献2】

J. Am. Chem. Soc., 124, 9712 (2002)

【0 0 0 6】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、配位結合による自己組織化を利用して共有結合を用いては不可能な分子の長さを簡便に制御でき、連鎖体の末端にアクセプターもしくはドナー分子を連結することができる大きな二光子吸収を示す材料を提供することを目的とする。

【0 0 0 7】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため本発明者らはイミダゾリル基を結合させた二つのイミダゾリルポルフィリンをビスアセチレン結合により連結した。ビスアセチレン型二量体の一方がドナーである金属錯体、もう一方がアクセプターであるフリーベ

ースポルフィリンを有するモノ金属錯体を合成し、その配位二量体を調製した。本発明者らは先に、イミダゾリルポルフィリン金属錯体の金属原子に他のイミダゾリルポルフィリン金属錯体のイミダゾリル基の窒素原子を配位させ、ポルフィリン間をメソ型で架橋を行ない、イミダゾリルポルフィリン二量体が配位結合で連結されたメソ型ポリ(ポルフィリン)が得られ、メタノールもしくはピリジンの添加、除去によって配位結合を結線、断線できることを見出している。二光子吸収特性におけるビスアセチレン結合による共役系の拡張の効果を評価するため、アクセプターであるフリーベースを末端に有するビスアセチレン型二量体のモノ金属錯体とメソ型ポルフィリン二量体モノ金属錯体から成るそれぞれの組織体との比較を行った。共役系を拡張しないメソ型ポルフィリン二量体モノ金属錯体から成る組織体よりも共役系を拡張したビスアセチレン型二量体のモノ金属錯体から成る組織体の方が約20倍大きな二光子吸収特性を有することを明らかにして発明を完成させた。

【0008】


本発明は、次の一般式(1)で表される大きな二光子吸収特性を示すビスアセチレン結合により連結されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体及び次の一般式(2)で表されるイミダゾリルポルフィリン金属錯体を構成単位とする二量体、並びにその製造方法を提供する。

【0009】

(1) 次の一般式(1-1)又は一般式(1-2)で表される大きな二光子吸収特性を示すアセチレン結合により連結されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体：

【0010】

【化 8】



【0011】

一般式 (1-1) 及び一般式 (1-2) において、

R₁は、置換もしくは無置換のアルキル基、又は置換もしくは無置換のアリール基を表し、


M₁は、ポルフィリン環の中心金属となり得、かつ Im で表されるイミダゾリル基と配位結合を形成し得る金属のイオンを表し、M₂は、プロトン二個又はイミダゾリル基と配位結合を形成し得ない金属イオンを表し、

R₂及びR₃は同じであっても異なってもよく、それぞれ独立して、(a) 中心がM₁又はM₂であるポルフィリン残基、(b) 環状ジイミド残基、(c) ジアルキルピオローゲン残基、(d) ベンゾキノン残基、(e) N-メチルピロリジン-フラーレン誘導体残基又は、(f) フェロセン残基を表し、

Im は、次の Im₁あるいは Im₂：

【0012】

【化 9】



【0013】

(式中、 R_g は、メチル基または水素原子を表す。)で表されるイミダゾリル基を表し、

L_1 は、 $(-C \equiv C-)_m$ で表される連結基(ここで、 m は、1～3の整数を表す。)を表し、


n は、1以上の整数を表す。}

【0 0 1 4】

(2) 一般式(1-1)又は一般式(1-2)において、 R_2 及び R_3 で表される(a)中心が M_1 又は M_2 であるポルフィリン残基、(b)環状ジイミド残基、(c)ジアルキルピオローゲン残基、(d)ベンゾキノン残基、(e)N-メチルピロリジン-フラーレン誘導体残基及び(f)フェロセン残基が、それぞれ次の式:

【0 0 1 5】

【化10】



【0016】

(式中、 R_1 、 M_1 、 M_2 及び Im は、(1)で規定したとおりであり、 R_4 及び R_6 は、各々独立してアルキレン基又はアリーレン基を表し、 R_5 及び R_7 は、各々独立してアルキル基、アルコキシアルキル基、アルコシカルボニル基、又はアリール基を表す。)で表される(1)に記載のポルフィリン連鎖体。

【0017】

(3) 一般式(1-1)又は一般式(1-2)において、 M_1 が、亜鉛、鉄、コバルト、ルテニウム及びガリウムからなる群から選択される金属のイオンで

ある(1)又は(2)に記載のポルフィリン連鎖体。

【0018】

(4) 一般式(1-1)又は一般式(1-2)において、 R_1 で表される置換アルキル基が、アルコキシカルボニルアルキル基、アルコシアルキル基、アルケノシアルキル基及びアルケノキシカルボニルアルキル基からなる群から選択されるものであり、 R_1 で表される置換アリール基が、アルキルアリール基、アルコシアリール基、アルコキシカルボニルアリール基、アルケノシアリール基及びアルケノキシカルボニルアリール基からなる群から選択されるものである(1)ないし(3)のいずれか1項に記載のポルフィリン連鎖体。

【0019】

(5) 一般式(1-1)又は一般式(1-2)において、 R_1 で表される置換もしくは無置換のアルキル基の炭素原子数が1~24であり、置換もしくは無置換のアリール基の炭素原子数が6~24である(1)ないし(4)のいずれか1項に記載のポルフィリン連鎖体。

【0020】


(6) 一般式(1-1)又は一般式(1-2)において、 $R_4 \sim R_7$ で表されるアルキル基又はアルキレン基の炭素原子数が、1~20であり、 R_5 及び R_7 で表されるアルコシアルキル基又はアルコキシカルボニル基の炭素原子数が、2~21であり、 $R_4 \sim R_7$ で表されるアリール基又はアリーレン基の炭素原子数が、6~20である(1)ないし(5)のいずれか1項に記載のポルフィリン連鎖体。

【0021】

(7) 次の一般式(2)：

【0022】

【化11】




【0023】

(式中、 R_1 、 M_1 、 L_1 及び I_m は、(1)で規定したとおり。)で表されるアセチレン結合により連結されたイミダゾリルポルフィリン金属錯体と、次の一般式(3)：

【0024】

【化12】



【0025】


(式中、 R_1 、 R_2 、 M_1 及び I_m は、(1)で規定したとおり。)で表されるイミダゾリルポルフィリン金属錯体とを、極性溶媒の存在下に反応させることを特徴とする、(1)に記載の一般式(1-1)又は一般式(1-2)で表されるポルフィリン連鎖体の製造方法。

【0026】

(8) 次の一般式(4)で表される、大きな二光子吸収特性を示す共有結合によって固定化されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体：

【0027】


【化 13】



【0028】

{一般式(4)において、Rはアルキル基又は

【化 14】



【0029】

(式中、a、b及びcは、各々独立してH、アルキル基又はアリール基を表す。
)を表し、 M_1 、 L_1 及びImは、(1)で規定したとおりであり、 M_3 は、(1)
)で規定した M_1 又は M_2 のいずれかを表し、pは、1以上の整数を表し、qは0
～6の整数を表し、rは、0～4の整数を表す。}。

【0030】

【発明の実施の形態】

まず、本発明の一般式(1-1)又は一般式(1-2)で表される大きな二光子吸収特性を示すアセチレン結合により連結されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体(以下、「本発明のポルフィリン連鎖体」ともいう。)を詳細に説明する。

【0031】

以下の一般式(1-1)についての記載は、別段の規定がない限り一般式(1-2)についても同様である。

【0032】

上記一般式(1-1)において、 M_1 は、ポルフィリン環の中心金属となり、 I_m で表されるイミダゾリル基と配位結合を形成し得る金属のイオンを表す。 M_1 により表される金属の具体例を挙げると、Zn(II)、Ga(III)、Fe(II/III)、Co(II/III)及びRu(II/III)等があるが、ポルフィリン環の中心金属となり得、かつ I_m で表されるイミダゾリル基と配位結合を形成し得る限りこれらに限定されるものではない。

【0033】

一般式(1-2)において、 M_2 は、プロトン2個又はイミダゾリル基と配位結合を形成し得ない金属イオンを表す。イミダゾリル基と配位結合を形成し得ない金属イオンには、金イオン、ニッケルイオン、銅イオン等があるが、これらに限定されるものではない。

【0034】

一般式(1-1)において、 R_1 は、置換もしくは無置換のアルキル基、又は置換もしくは無置換のアリール基を表す。

【0035】

R_1 により表される置換もしくは無置換のアルキル基には、直鎖、分岐及び環状のアルキル基が含まれる。

【0036】

無置換アルキル基や置換アルキル基のアルキル残基の炭素原子数は、ポルフィリン連鎖体が形成できる限り特に制限はないが、製造の容易性、溶解性等を考慮すると、1~20が好ましく、2~20がより好ましい。

【 0 0 3 7 】

R_1 が置換アルキル基である場合の置換基としては、アルコキシカルボニル基、アルコキシ基、アルケノキシ基、アルケノキシカルボニル基等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【 0 0 3 8 】

R_1 が置換アルキル基である場合の置換基であるアルコキシカルボニル基の炭素原子数は、ポルフィリン連鎖体が形成できる限り特に制限はないが、通常、2 ～ 23 程度のものまで含まれる。 R_1 で表されるアルコキシカルボニルアルキル基の一例を挙げると、メトキシカルボニルエチルがある。

【 0 0 3 9 】

R_1 が置換アルキル基である場合の置換基であるアルコキシ基の炭素原子数は、ポルフィリン連鎖体が形成できる限り特に制限はないが、通常、1 ～ 22 程度のものまで含まれる。 R_1 で表されるアルコキシアルキル基の一例を挙げると、エトキシプロピルがある。

【 0 0 4 0 】

R_1 が置換アルキル基である場合の置換基であるアルケノキシ基の炭素原子数は、ポルフィリン連鎖体が形成できる限り特に制限はないが、通常、2 ～ 22 程度のものまで含まれる。 R_1 で表されるアルケノキシアルキル基の一例を挙げると、2-プロペノキシプロピル基がある。

【 0 0 4 1 】

R_1 が置換アルキル基である場合の置換基であるアルケノキシカルボニル基の炭素原子数は、ポルフィリン連鎖体が形成できる限り特に制限はないが、通常、3 ～ 24 程度のものまで含まれる。 R_1 で表されるアルケノキシカルボニルアルキル基の一例を挙げると、2-プロペノキシカルボニルエチルがある。

【 0 0 4 2 】

R_1 により表される置換もしくは無置換のアリール基には、単環または縮合環のものが含まれる。

【 0 0 4 3 】

無置換アリール基や置換アリール基のアリール残基の炭素原子数は、ポルフィ

リン連鎖体が形成できる限り特に制限はないが、製造の容易性、溶解性等を考慮すると、6～20が好ましく、6～10がより好ましい。無置換アリール基の一例を挙げると、フェニル、ナフチルなどがある。

【0044】

R_1 が置換アリール基である場合の置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アルケノキシ基、アルケノキシカルボニル基等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0045】

これらの置換アリール基の置換基であるアルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アルケノキシ基、アルケノキシカルボニル基の炭素原子数は、上記 R_1 の説明で述べたものと同じである。 R_1 により表されるアルキルアリール基、アルコシアリール、アルコキシカルボニルアリール、アルケノシアリール基及びアルケノキシカルボニル基の一例を挙げると、それぞれ4-メチルフェニル、4-メトキシフェニル、4-(エトキシカルボニル)-フェニル、4-(2-プロペノキシ)-フェニル、4-(2-プロペノキシカルボニル)-フェニルがある。

【0046】

一般式(1-1)において、置換基 R_1 は複数個ある。これらは互いに同じでも異なってもよいが、製造の容易性等を考慮すると、同じであることが好ましい。以下、一般式(1-1)、(1-2)、(3)及び(4)のそれぞれにおいて、同一の記号で表された置換基が複数個ある場合についても同じである。

【0047】

R_1 はポルフィリン連鎖体の溶解度等の観点からアルキル基、アルキル置換アリール基あるいはアルキルオキシ置換アリール基が好ましい。

【0048】

R_1 がアルケノキシカルボニルアルキル基及びアルケノシアルキル基である場合には、後述する本発明の一般式(4)で表される共有結合によって固定化されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体を製造するための、閉環メタセシス反応に利用することができる。 R_1 が


アルケノキシアリール基及びアルケノキシカルボニルアリール基である場合も同様に、後述する本発明の一般式(4)で表される共有結合によって固定化されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体を製造するための、閉環メタセシス反応に利用することができる。

【0049】

一般式(1-1)において R_2 及び R_3 は同じ置換基もしくは異なる置換基のいずれでもよい。 R_2 及び R_3 で表される次の基：(a)中心が M_1 又は M_2 であるポルフィリン残基、(b)環状ジイミド残基、(c)ジアルキルピオローゲン残基、(d)ベンゾキノン残基、(e)N-メチルピロリジン-フラーレン誘導体残基、又は(f)フェロセン残基には、それぞれ以下のものが含まれるが、これらに制限されるものではない。

【0050】

【化15】



【0051】

上記式中、 R_1 、 M_1 及び M_2 は、上述した一般式(1)の R_1 、 M_1 及び M_2 とそれぞれ同義であり、 R_4 及び R_6 は、各々独立してアルキレン基又はアリーレン基を表し、 R_5 及び R_7 は、各々独立してアルキル基、アルコキシアルキル基、アルコキシカルボニル基又はアリール基を表し、Imは、上述した一般式(1)のImと同義である。

【0052】

R_4 及び R_6 で表されるアルキレン基及びアリーレン基は、ポルフィリン連鎖体

の末端基を構成できるかぎり、その炭素原子数に特に制限はないが、1～20（アリーレンの場合は、6～20）が好ましく、2～20（アリーレンの場合は、7～20）が更に好ましい。

【0053】

R_5 及び R_7 で表されるアルキル基及びアリール基は、ポルフィリン連鎖体の末端基を構成できるかぎり、その炭素原子数に特に制限はないが、1～20（アリーレンの場合は、6～20）が好ましく、3～20（アリーレンの場合は、7～20）が更に好ましい。

【0054】

R_5 及び R_7 で表されるアルコキシアルキル基、アルコキシカルボニル基の炭素原子数も、ポルフィリン連鎖体の末端基を構成できるかぎりその炭素原子数に特に制限はないが、2～20が好ましく、3～20が更に好ましい。


【0055】

R_2 及び R_3 で表される（a）～（f）で表される各残基を提供する化合物は、いずれも市販されているか、文献等を参照し、市販品から合成することができる。

【0056】

一般式（1-1）において、 I_m は、 I_{m1} あるいは I_{m2} ：

【化16】



【0057】

（式中、 R_8 は、メチル基または水素原子を表す。）のいずれでもよく、 R_8 はメチル基あるいは水素原子のいずれでもよい。

【0058】

一般式（1-1）において、 n は、1以上の整数を表す。 n の上限値は、ポルフィリン連鎖体を形成できる限り特に制限はないが、例えば、1000程度のもので合成が可能であると考えている。

【0059】

一般式(1-1)において、 L_1 は、 $(-C\equiv C-)_m$ で表される連結基(ここで、 m は、1~3の整数を表す。)を表すが、本発明の一般式(1-1)で表されるポルフィリン連鎖体が大きな二光子吸収特性を有する限り n が3を超えるようなポリアセチレン基や、その他の基でもよい。

【0060】

上記一般式(1-1)及び一般式(1-2)に示すように、本発明の構成単位であるイミダゾリルポルフィリン二量体におけるポルフィリンに置換するイミダゾリル基のイミダゾール環は、ピロール環とメチン基とにより構成される平面に対してほぼ垂直な平面上に広がるように配置されている。また、二つのポルフィリン環は一つないし三つのアセチレン結合で連結されておりお互いに同じ平面状に配置されている。上記一般式(1-1)及び一般式(1-2)において、金属 M_1 及び M_2 (プロトンが二つの場合を除く)のそれぞれとピロール核の窒素原子との結合は配位結合である。また、中心金属 M_1 とイミダゾリル基の窒素原子との結合も配位結合である。


【0061】

次に、本発明の一般式(4)で表される共有結合によって固定化されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体を構成単位とするポルフィリン連鎖体を構成単位とするポルフィリン連鎖体(以下、「本発明の共有結合固定化ポルフィリン連鎖体」ともいう。)について詳細に説明する。

【0062】

本発明の共有結合固定化ポルフィリン連鎖体は、上述した本発明の一般式(1-1)で表されるポルフィリン連鎖体において、 R_2 及び R_3 で表される末端基が、(a)中心金属が M_1 又は M_2 である金属錯体残基：

【化17】



(式中、 R_1 、 M_1 、 M_2 及び I_m は、一般式(1-1)において規定したとおり。)である場合であり、かつ R_1 で表される基が、オレフィン残基を有する基(アルケノキシアルキル基、アルケノキシカルボニルアルキル基、アルケノキシアリール基又はアルケノキシカルボニルアリール基)である場合に、これらのオレフィン残基が閉環メタセシス反応し、共有結合により固定化されたものである。


【0064】

本発明の共有結合固定化ポルフィリン連鎖体は、一般式(1-1)や(1-2)と同様に大きな二光子吸収特性を有する。また、一般式(1-1)や(1-2)で表されるポルフィリン連鎖体は、これを溶解する溶媒の極性が高いと配位結合が切断されるため、利用できる媒体や環境により適用範囲が制限されることがある。これに対して、本発明の共有結合固定化ポルフィリン連鎖体は、共有結合で固定化されているので、これを溶解する溶媒の極性に依存することなく重合度が安定した状態に維持できるので、適用範囲が広がるという利点を有する。

【0065】

一般式(4)において、 R はアルキル基又は

【化18】



【0066】

(式中、 a 、 b 及び c は、各々独立して H 、アルキル基又はアリール基を表す。)を表し、 M_1 、 L_1 及び I_m は、請求項1で規定したとおりであり、 M_3 は、請求項1で規定した M_1 又は M_2 のいずれかを表し、 p は、1以上の整数を表し、 q は0~6の整数を表し、 r は、0~4の整数を表す。

【0067】

R 、 a 、 b 及び c で表されるアルキル基は、上記一般式(1)の R_1 で説明したアルキル基と同義である。

【0068】

p は、1以上の整数を表す。 p の上限値は、一般式(1-1)の n と同様に、ポルフィリン連鎖体を形成できる限り特に制限はないが、例えば、1000程度

のものまで可能であると考えている。

【0069】

q は、0～6の整数を表す。q は、原料化合物の合成の容易性、生成物に期待される機能等を考慮すると、2が好ましい。

【0070】

r は、0～4の整数を表す。r は、原料化合物の合成の容易性、生成物に期待される機能等を考慮すると、1が好ましい。

【0071】

一般式(4)において、ポルフィリン環、イミダゾリル基、中心金属等の結合様式及び立体配置等は、上述した一般式(1-1)及び一般式(1-2)におけるものと同じである。

【0072】


以下に、本発明の一般式(1-1)及び一般式(1-2)で表されるポルフィリン連鎖体において、 R_2 及び R_3 がともにフリーベースポルフィリンであり、 M_1 が亜鉛イオン、 M_2 がプロトン二個であるものの合成方法を説明するが、その他の置換基を有する本発明のポルフィリン連鎖体もこれに準じて合成することができる。

【0073】

本発明のポルフィリン連鎖体において、 M_1 で表される金属がZn(II)であるもの、 R_2 と R_3 がともにフリーベースポルフィリンであり、 M_2 がプロトン二個であるものは次の工程1～工程8を経て合成することができるが、これに限定されるものではない。


【0074】

【化 19】




【0075】

【化 20】



【0076】

【化 2 1】



【0077】

＜工程1＞化合物4の合成

化合物 1 (式中、TMS=トリメチルシリル基) 及び化合物 2、化合物 3 (式中、 R_1 及び Im は一般式 (3) で規定したとおり) を、 $CHCl_3$ あるいはアセトニトリルのような溶媒に溶解し、窒素雰囲気下に置換したあとこれに TFA (トリフルオロ酢酸) を添加し、反応させ、クロラニル (2,3,5,6-テトラクロロ-p-ベンゾキノン) を加えることによりポルフィリンを合成する。

【0078】

化合物 1、化合物 2 及び化合物 3 の添加量は、通常、1:1:2 ~ 1:2:2 に設定することができる。

【 0 0 7 9 】

溶媒は、通常、化合物 2 重量に対し 500 ~ 5000 倍量用いることができる。反応温度は、通常、20 ~ 30℃ に設定することができる。反応時間は、通常、30 ~ 300 分に設定することができる。

【 0 0 8 0 】

反応後、必要に応じて精製等の工程を経て、得られた物質を次の<工程 2>に供する。精製工程は、例えば、反応終了後、溶液に重炭酸ナトリウム水溶液を加えクロロホルム、ジクロロメタンのような溶媒で分液後、有機層を乾燥濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等により行うことができる。

【 0 0 8 1 】

<工程 2>化合物 5 の合成

上記工程 1 で得られた化合物 4 を亜鉛錯体 5 に変換する。この反応は、化合物 4 をクロロホルム、ジクロロメタンのような溶媒に溶解し、酢酸亜鉛(II)を添加することにより行うことができる。

【 0 0 8 2 】

添加する酢酸亜鉛の量は、通常、化合物重量の 5 ~ 10000 倍量に設定することができる。反応温度は、通常、室温(約 25 ~ 30℃)に設定することができ、反応時間は、0.5 ~ 3 時間に設定することができる。

【 0 0 8 3 】

反応後、蒸留水により、反応溶液を洗浄し、有機層を減圧濃縮することにより化合物 5 を得る(式中 R_1 は一般式(1)で、 I_m は一般式(3)で規定したとおり)。

【 0 0 8 4 】

<工程 3>化合物 6 の合成

上記工程 2 で得られた化合物 5 の TMS 基を除去する。化合物 5 をクロロホルム、ジクロロメタンのような溶媒に溶解し、TBAF(テトラブチルアンモニウムフッ化物)を添加することにより行うことができる。

【 0 0 8 5 】

添加するTBAFの量は、通常、化合物重量の5～50倍量に設定することができる。反応温度は、通常、室温(約 2 5 ～ 3 0 ℃)に設定することができ、反応時間は、1～6時間に設定することができる。

【 0 0 8 6 】

反応後、蒸留水により、反応溶液を洗浄し、有機層を減圧濃縮する。残査である化合物6を精製せずに次の<工程4>に供する。(式中 R_1 は一般式(1)で、 Im は一般式(3)で規定したとおり)。

【 0 0 8 7 】

<工程4及び5>化合物8の合成

化合物6(式中、 R_1 は、一般式(1)で、 Im は一般式(3)で規定したとおり)をクロロホルム、ジクロロメタンのような溶媒に溶解し、ピリジンを加えて30分攪拌後、塩化銅(I)を添加し室温で反応させる。

【 0 0 8 8 】

化合物6及びピリジン、塩化銅(I)の添加量は、通常、1:1.5:10:10 ～ 1:3:20 0:200に設定することができる。反応温度は、通常、20～30℃に設定することができる。反応時間は、通常、1～30時間に設定することができる。

【 0 0 8 9 】

反応終了後、アンモニア水溶液もしくはエチレンジアミン水溶液により上記反応に用いた反応溶液を洗浄し、有機層の溶媒を留去する。残査である化合物7をクロロホルム、ジクロロメタンのような溶媒に溶解し、p-TsOH(p-トルエンスルホン酸)を添加することにより行うことができる。

【 0 0 9 0 】

添加するp-TsOHの量は、通常、化合物重量の2～100倍量に設定することができる。反応温度は、通常、室温(約 2 5 ～ 3 0 ℃)に設定することができ、反応時間は、0.5～1時間に設定することができる。

【 0 0 9 1 】

反応後、蒸留水、重炭酸ナトリウム水溶液により反応溶液を洗浄し、有機層を減圧濃縮する。残査をゲル濾過クロマトグラフィー(GPC)又はシリカゲルクロマ

トグラフィーにより精製し化合物8を得る（式中 R_1 は一般式(1)で、 I_m は一般式(3)で規定したとおり）。

【0092】

＜工程6＞化合物9の合成

化合物8のビスフリーベースポルフィリンの片方を亜鉛ポリフィリンに変換する。化合物8をクロロホルム、ジクロロメタンのような溶媒に溶解し、酢酸亜鉛(II)を添加することにより行うことができる。

【0093】

添加する酢酸亜鉛の量は、通常、化合物重量の1～2倍量に設定することができる。反応温度は、通常、室温(約25～30℃)に設定することができ、反応時間は、0.5～3時間に設定することができる。

【0094】

反応後、蒸留水により反応溶液を洗浄し、有機層を減圧濃縮する。GPC又はシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し化合物9を得る（式中 I_m 、 R_1 は一般式(1)で規定したとおり）。化合物9はクロロホルム中では化合物10の構造をとる。

【0095】

＜工程7＞化合物8から化合物7の合成

化合物8のビスフリーベースポルフィリンの両方を亜鉛錯体に変換する。化合物8をクロロホルム、ジクロロメタンのような溶媒に溶解し、酢酸亜鉛(II)を添加することにより行うことができる。

【0096】

添加する酢酸亜鉛の量は、通常、化合物重量の5～10000倍量に設定することができる。反応温度は、通常、室温(約25～30℃)に設定することができ、反応時間は、0.5～3時間に設定することができる。

【0097】

反応後、蒸留水により反応溶液を洗浄し、有機層を減圧濃縮する。化合物7はクロロホルム中ではビスアセチレン型ポリ（ポルフィリン）を形成する。

【0098】

＜工程8＞ポルフィリン連鎖体、化合物10及び化合物11(n)の合成

化合物7及び化合物9をピリジンに溶解し混合する。反応温度は、通常、室温（約25～30℃）に設定することができ、反応時間は、0.5時間に設定することができる。溶媒を減圧下で除去する。

【0099】

分離工程はクロロホルムのような溶媒を溶離液として化合物10及び化合物11(n)の混合物をGPCで分離する。

【0100】

GPCによる精製には通常ポリスチレンを担体とするカラムを使用する。

【0101】

化合物11の繰り返し単位数(n)の値は、化合物7と9の混合比に応じて調節することができる。すなわち、化合物7の混合比を増加させることにより化合物11のnの値は増加方向へシフトし、化合物9の混合比を増加させることによりnの値は低下方向へシフトする。

【0102】

一方、化合物7'の場合には、nの値を増加させるためには、非極性溶媒（例えば、クロロホルム、ベンゼン及びトルエン）を使用することができる。一方、nの値を低下させるためには、極性溶媒（例えば、メタノール、エタノール及びピリジン）を使用することができる。使用する溶媒は単独で用いることもできるし、例えば、極性溶媒と非極性溶媒を適宜混合することにより溶媒全体としての極性を所望の状態に調節することもできる。

【0103】

次に、本発明の一般式(4)で表される共有結合固定化ポルフィリン連鎖体の製造方法として、一般式(4)においてR=メチル、Im=1-メチル-2-イミダゾリル、M₁=M₃=亜鉛イオン、L₁=($-C\equiv C-$)₂、q=2、r=0、a=Hであるものを例として挙げて説明するが、その他の置換基を有する共有結合固定化ポルフィリン連鎖体もこれに準じて合成することができる。


【0104】

本発明の一般式(4)で表される共有結合固定化ポルフィリン連鎖体において、R=メチル、Im=1-メチル-2-イミダゾリル、M₁=M₃=亜鉛イオン、

$L_1 = (-C \equiv C-)_2$ 、 $q = 2$ 、 $r = 0$ 、 $a = H$ であるものは次のスキーム 1 に示す各工程を経て合成することができるが、これに限定されるものではない。


【0 1 0 5】

【化 2 2】



【0106】

【化 23】



なお、この方法によれば、スキーム1の p_1-1 で表わされる重合度の異なる一般式(4)で表される化合物の混合物として生成する。これらの混合物は、サイズ排除カラムクロマトグラフィー等により単一の重合度の成分を分離することができる。また、 p_1-1 で表わされる重合度は、中間生成物である化合物B-

5の量、Grubbs 錯体の量、反応時間等により調整することができる。

【0108】

ここで、Grubbs 錯体とは、Grubbsらによって開発されたオレフィンメタセシス反応に活性を示すルテニウムカルベン錯体の総称である。この錯体を用いるとエステルやケトン、アミドなどさまざまな官能基を持つオレフィン化合物を反応基質として用いた場合でもオレフィン部位とのみ選択的に反応が進行する（Grubbsらの総説（T. M. Trnka, R. H. Grubbs, Acc. Chem. Res. 34, 18 (2001)）を参照）。

【0109】

また、スキーム1において、化合物B-6から化合物B-7へ至る反応は、閉環メタセシス反応として知られている反応であり、上記Grubbsらの文献にその詳細が記載されている。要約すると、2つのアルケニル基を持つ化合物がオレフィンメタセシス反応を起こし、環状の化合物を形成する反応である。

【0110】

なお、化合物B-6及びB-7の両末端ポルフィリンのRで表わされる基は、一般式(4)において規定した置換基Rと同義である。その代表的な例としては、 $-CH=CH_2$ を挙げることができる。

【0111】

【実施例】

<実施例1>

以下に本発明の一般式(1-1)又は一般式(1-2)で表されるポルフィリン連鎖体の合成例を記載するが、本発明のポルフィリン連鎖体の合成方法は、これに限定されるものではない。

工程①

5,15-ビスヘプチル-10-(トリメチルシリル-プロパギル)-20-(1-メチル-2-イミダゾリル)ポルフィリン (4)の合成

1 Lのクロロホルムにmeso-(n-ヘプチル)ジピロメタン(1 g, 4.1 mmol)、1-メチル-2-ホルミルイミダゾール(450 mg, 4.1 mmol)、1-トリメチルシリルエチナルアルデヒド(260 mg, 2 mmol)を加え、反応溶液を N_2 置換後、トリフルオロ酢酸

(1.2 mL, 8.6 mmol)を加えた。室温で4時間攪拌した後、2,3,5,6-テトラクロロ-1,4-ベンゾキノン (chloranil, 1.6 g, 6.5 mmol)を加えた。反応液を3時間攪拌した後、飽和重曹水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧溜去した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(溶離液: クロロホルム/アセトン(9 : 1))で分取することにより、純粋な1を収量56 mg、4%の収率で得た。

【0112】

^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ -2.71 (s, 2H; inner proton), 0.52 (s, 9H; TMS), 0.73 (t, $J = 7$ Hz, 6H; C7), 1.14-1.16 (m, 8H; C6, C5), 1.29-1.34 (m, 4H, C4), 1.54 (quintet, 4H; C3), 2.20-2.22 (m, 4H; C2), 3.12 (s, 3H; NCH_3), 4.40-4.48 (m, 4H; C1), 7.30 (s, 1H; imidazole ring), 7.57 (s, 1H; imidazole ring), 8.20 (br, 2H, b), 8.91 (br, 2H, b), 9.16 (d, $J = 4$ Hz, 2H, b), 9.55 (d, $J = 4$ Hz, 2H, b); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ 0.50 (TMS), 14.2 (C7), 22.8 (C6), 29.4 (C4), 30.5 (C3), 32.0 (C5), 34.6 (NCH_3), 34.9 (C1), 38.7 (C2), 100.0 ($\text{TMS}-\text{C}\equiv\text{C}-$), 102.2 (meso), 107.5 ($\text{TMS}-\text{C}\equiv\text{C}-$), 114.8 (meso), 119.1 (meso), 121.4 (imidazole ring), 126.3 (imidazole), 127-131 (br, 4 carbons ($\text{Por } \beta$ 1-4)), 144-148 (br, 4 carbons (α 1-4)), 148.2 (imidazole), Other 4 carbons ($\text{Por } \alpha$) could not observed by boarding.; UV (CHCl_3) : 667 (Abs.: 0.0061), 608 (0.0028), 567 (0.0108), 528 (0.0072), 427 (0.1950) nm; Fluorescence (EX = 427 nm, CHCl_3) : 741, 670 nm; MALDI-TOF Mass $\text{C}_{43}\text{H}_{54}\text{N}_6\text{Si}$ Calcd: 682.42; Found: 683.1 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

【0113】

2)工程②

5,15-ビスヘプチル-10-(トリメチルシリル-プロパギル)-20-(1-メチル-2-イミダゾリル)ポルフィリン亜鉛錯体(5)の合成

ポルフィリン4 (40 mg, 58.6 μmol)のクロロホルム(12 mL)溶液中に、酢酸亜鉛の飽和メタノール(3 mL)溶液を加えた。室温で1時間攪拌後、反応溶液に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧溜去することで、純粋な5を収量44 mg、100%で得た。

【 0 1 1 4 】

^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ 0.73 (s, 9H; TMS), 1.00 (t, $J = 7$ Hz, 6H; C7), 1.44–2.49 (m, 4H; C6, C5), 1.50–1.57 (m, 4H, C6, C5), 1.65 (s, 3H; NCH_3), 1.94–1.99 (m, 2H, C3), 2.04 (d, $J = 2$ Hz, 1H; imidazole ring), 2.00–2.07 (m, 2H; C3), 2.70–2.74 (m, 2H; C2), 2.85–2.89 (m, 2H; C2), 4.96–5.09 (m, 4H, C1), 5.38 (d, $J = 4$ Hz, 2H; Por β), 5.47 (d, $J = 2$ Hz, 1H; imidazole ring), 8.81 (d, $J = 4$ Hz, 2H; Por β), 9.61 (d, $J = 4$ Hz, 2H; Por β), 9.91 (d, $J = 4$ Hz, 2H; Por β); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ 0.7 (TMS), 14.3 (C7), 22.9 (C6), 29.8 (C4), 31.0 (C3), 32.3 (C5), 32.7 (NCH_3), 35.9 (C1), 39.5 (C2), 98.4 (meso), 99.0 ($\text{TMS}-\text{C}\equiv\text{C}-$), 99.7 ($\text{TMS}-\text{C}\equiv\text{C}-$), 109.7 (meso), 117.9 (imidazole ring), 118.9 (meso), 121.4 (imidazole ring), 127.3 (Por β 4), 129.0 (Por β 1), 129.3 (Por β 3), 131.3 (Por β 2), 145.5 (imidazole), 147.4 (Por α), 150.2 (Por α), 150.8 (Por α), 151.6 (Por α); UV (CHCl_3) : 642 (Abs.: 0.0270), 577 (0.0090), 444 (0.1839), 425 (0.1136) nm; Fluorescence (EX = 444 nm, CHCl_3) : 704, 645 nm; MALDI-TOF Mass $\text{C}_{43}\text{H}_{52}\text{N}_6\text{SiZn}$ Calcd: 744.33; Found: 745.2 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

【 0 1 1 5 】

3) 工程③

5,15-ビスヘプチル-10-エチニル-20-(1-メチル-2-イミダゾリル)ポルフィリン亜鉛錯体(6)の合成

ポルフィリン 5 (44 mg, 59 μmol)のクロロホルム(5 mL)溶液中に、窒素雰囲気下でTBAFの1M THF溶液(0.18 mL, 0.18 mmol)溶液を加えた。室温で1時間攪拌後、反応溶液に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧溜去することで、純粋な6を収量40 mg等量で得た。

【 0 1 1 6 】

UV-vis (CHCl_3) : 636 (Abs. 0.0806), 576 (0.0393), 440 (0.7057), 422 (0.4889) nm; Fluorescence (EX = 440 nm, CHCl_3) : 698, 640 nm; MALDI-TOF Mass $\text{C}_{40}\text{H}_{44}\text{N}_6\text{O}_4\text{Zn}$ Calcd: 672.29; Found: 673.4 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

【 0 1 1 7 】

4) 工程④及び⑤

1,3-ビス (5-(15-(1-メチル-2-イミダゾリル)-10,20-ビスヘプチル-ポルフィリニル)) ブタジイン(8)の合成

ポルフィリン6 (180 mg, 0.27 mmol)のピリジン溶液(20 mL)に塩化銅(I) (1.9 g, 18.9 mmol)を加え酸素を激しく吹き込んだ。反応溶液を室温で2時間攪拌した後、25%アンモニア水溶液で洗浄し、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶液を減圧溜去した。得られた目的物の亜鉛錯体7の粗生成物をクロロホルム(10 mL)に溶かし、p-トルエンスルホン酸一水和物を加えた。反応溶液を室温で1時間攪拌した後、炭酸水素ナトリウムの飽和水溶液を加えて反応溶液を中和し、クロロホルムで抽出した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(溶離液: クロロホルム/メタノール(10 : 1))で精製することにより、目的とする生成物8を収量50 mg、15%の収率で得た。

【0118】

UV-vis (CHCl_3) : 715 (Abs. 0.0854), 609 (0.0648), 475 (0.2000), 444 (0.3149) nm; Fluorescence (EX = 444 nm, CHCl_3) : 800, 721 nm; MALDI-TOF Mass $\text{C}_{80}\text{H}_{90}\text{N}_{12}$ Calcd: 1218.74; Found: 1219.5 (M+H)⁺.

【0119】

5) 工程⑥

1- (5-(15-(1-メチル-2-イミダゾリル)-10,20-ビスヘプチル-亜鉛ポルフィリニル)) -3-(5' -(15' -(1-メチル-2-イミダゾリル)-10' ,20' -ビスヘプチル-ポルフィリニル)) ブタジイン(9)の合成

ビスポルフィリン8 (5 mg, 4 μmol)のクロロホルム(2 mL)溶液に、酢酸亜鉛メタノール溶液(0.9 mg / 0.5 mL, 4 μmol)を加えた。1時間攪拌後、反応溶液に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧溜去した。粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液: クロロホルム/メタノール(10 : 1))で精製することにより、目的とする生成物9を収量5.5 mg等量で得た。9はクロロホルム中において配位組織体10として存在する。

【0120】

UV-Vis (CHCl_3) : 732 (Abs.: 0.3639), 660 (0.1328), 583 (0.1194), 484 (0.7188), 455 (0.6266), 429 (0.6525) nm; Fluorescence (EX = 484 nm, CHCl_3) : 840, 749 nm; MALDI-TOF Mass $\text{C}_{80}\text{H}_{88}\text{N}_{12}\text{Zn}_1$ Calcd: 1280.65; Found: 1281.7 (M+H)⁺.

【 0 1 2 1 】

6) 工程⑦

1,3-ビス (5-(15-(1-メチル-2-イミダゾリル)-10,20-ビスヘプチル-亜鉛ポルフィリニル)) ブタジイン(7)の合成

ポルフィリン8 (10 mg, 8 μmol)のクロロホルム(3 mL)溶液に、酢酸亜鉛の飽和メタノール(3 mL)溶液を加えた。室温で1時間攪拌後、反応溶液に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧溜去することで、7を収量11 mg、100%で得た。

【 0 1 2 2 】

UV-Vis (CHCl_3) : 732 (Abs.: 0.3639), 660 (0.1328), 583 (0.1194), 499 (0.7188), 455 (0.6266), 429 (0.6525) nm; Fluorescence (EX = 484 nm, CHCl_3) : 840, 749 nm; MALDI-TOF Mass $\text{C}_{80}\text{H}_{88}\text{N}_{12}\text{Zn}_2$ Calcd: 1348.65; Found: 1349.7 (M+H)⁺.

【 0 1 2 3 】

7) 工程⑧

ポルフィリン連鎖体11(n)の合成

化合物7の2.5 μmol と化合物9の7.7 μmol をピリジン3mLに溶解し室温で30分攪拌した。溶媒を真空ポンプで除去し10と11(n)の混合物を得た。

【 0 1 2 4 】

<測定例 1>

8) 二光子吸収断面の測定

二光子吸収スペクトルはクロロホルム溶液中、120フェムト秒の時間分解能を持つTi:サファイヤパルスレーザーを用い、オープンZ-スキャン法によって行った。波長は光学パラメトリックアンプ(OPA)により817から1282 nmまで変化させた。測定は1 mmセルを用い、入射光(1 mW以下)焦点の前後を60 mmスキャンして

行った。Z-スキャン測定前後で可視・紫外吸収スペクトルに変化はなかった。二光子吸収断面 $\sigma^{(2)}$ は次式から得た：

$$\sigma^{(2)} = h\omega \beta / N \quad (1)$$

ここで $h\omega$ は光子エネルギー、 N は分子数密度、 β は二光子吸収係数であり以下の関係がある。

$$q = \beta I_0 L \quad (2)$$

ここでパタメーター q は二光子吸光度に対応しオープンZ-スキャンカーブをガウシアン型の式でフィッティングすることにより得られ、 I_0 は入射光強度である。(IEEE. J. Quant. Electron. 26, 760, (1990), Handbook of Nonlinear Optics, Marcel Dekker, New York (1996).)

【 0 1 2 5 】

図1に上記方法で測定した化合物10と比較化合物12の二光子吸収スペクトルを示す。挿入図は化合物12について縦軸を拡大したスペクトルである。比較化合物12の構造を図1中に示した(式中、 $R_1 = n$ -ヘブチル、 $I_m = 1$ -メチル-2-イミダゾリル)。比較化合物12の合成方法は既に報告されており(J. Am. Chem. Soc., 124, 22-23 (2002))、メソ型二量体のモノ亜鉛錯体でクロロホルム中において図1に示す通り配位結合により組織化構造をとっている。いずれの化合物も900 nm以上の長波長領域には線形吸収を持たない。

【 0 1 2 6 】

スペクトルの縦軸は二光子吸収断面 $\sigma^{(2)}$ でその単位1GMは $1 \times 10^{-50} \text{ cm}^4 \text{ s photon}^{-1}$ に相当する。二光子吸収断面の最大はメソ型の12では365 GM (964 nm)であったのに対してビスアセチレン型の10では7560 GM (887 nm)であり約20倍もの増大が見られた。ビスアセチレン型の場合ポルフィリン間の共役系が拡張するため1光子目の吸収にともなう分子分極がメソ型と比べて大きくなり2光子目の吸収の遷移確率を増加させているものと推測される。

【 0 1 2 7 】

フェムト秒レーザーを用いた場合1000 GMを超える報告はこれまでほとんどなく、2002年になってDrobizhev等がアクセプターのニトロフェニル基を有するオクタニトロフェニルテトラアザポルフィリンが1600 GM (770 nm、150 fs)の値を

示すことを報告している (Chem. Phys. Lett., 361, 504-512 (2002).). しかしアクセプターを共有結合で導入することは一般に有機合成的に難しい。本発明は配位結合を利用しており簡単にアクセプター・ドナーをポルフィリン連鎖体に導入することを特徴とし、超高速フェムト秒レーザーを用いて大きな2光子吸収を示すことを発見した。

【0128】

<実施例2>

以下に本発明の一般式(4)で表される共有結合固定化ポルフィリン連鎖体の合成例を記載するが、本発明の共有結合固定化ポルフィリン連鎖体の合成方法は、これに限定されるものではない。

【0129】

meso-(メトキシカルボニルエチル)ジピロメタン (A-4)

文献 (Y. Tomohiro, A. Satake, Y. Kobuke, J. Org. Chem. 2001, 66, 8442-8446) と同様な方法を用いて、メトキシカルボニルプロパナール (11.6 g, 0.1 mol) とピロール (280 mL, 4 mol) をトリフルオロ酢酸 (1.4 mL, 10 mmol) 存在下、攪拌することによって合成した。シリカゲルクロマトグラフィー (hexane/EtOAc 5/1) によって精製し meso-(メトキシカルボニルエチル)ジピロメタン A-4 を 17 g (73%) 得た。

【0130】

^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ 2.22-2.26 (m, 2H), 2.29-2.33 (m, 2H), 3.63 (s, 3H), 3.99 (t, $J = 7.2$ Hz, 1H), 6.05-6.07 (m, 2H, pyH4), 6.12-6.14 (m, 2H, pyH5), 6.58-6.62 (m, 2H, pyH2), 7.78 (br, 2H, NH); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ 29.5, 31.9, 36.9, 51.6, 105.8, 108.1, 117.3, 132.4, 174.0.

【0131】

Sn触媒A-7

大寺らの方法に従い合成して使用した。Junzo Otera, Nobuhisa Dan-oh, Hito si Nozaki, J. Org. Chem. 1991, 56, 5307-5311

Grubbs触媒A-10

Fluka 09587 (Fluka (株) 製造) (Benzylidene-bis(tricyclohexylphosphin

e)-dichlororuthenium) を和研薬より購入して使用した。

【0 1 3 2】

5,15-Bis(methoxycarbonylethyl)-10-(1'-trimethylsilylethynyl)-20-(1''-methyl-2''-imidazolyl)porphyrin (A-6b)

この化合物は脱酸素したクロロホルム(3 L)にmeso-(メトキシカルボニルエチル)ジピロメタンA-4 (3 g, 13 mmol)、1-メチル-2-ホルミルイミダゾールA-3 (1.4 g, 13 mmol)、1-トリメチルシリル-エチニル アルデヒドA-5b (0.8 mg, 6.5 mmol)を加え、反応溶液をN₂置換後、トリフルオロ酢酸(3.7 mL, 26 mmol)を加えた。室温で4時間攪拌した後、クロラニル(4.8 g, 20 mmol)を加えることによって合成した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(溶離液: クロロホルム/メタノール(9 : 1))で分取することによりA-6bを収量120 mg、3%の収率で得た。

【0 1 3 3】

¹H NMR (600 MHz, CDCl₃) δ -2.78 (s, 2H; inner proton), 0.67 (s, 9H; TMS), 3.33 (s, 3H; NCH₃), 3.43 (t, J = 7.2 Hz, 4H; ester β), 3.7 (s, 6H; COOMe), 5.17-5.19 (m, 4H; ester α), 7.46 (br.s, 1H; imidazole ring), 7.70 (br.s, 1H; imidazole ring), 8.71 (d, J = 4.2 Hz, 2H; Por β), 9.34 (d, J = 4.2 Hz, 2H; Por β), 9.41 (d, J = 4.2 Hz, 2H; Por β), 9.70 (d, J = 4.2 Hz, 2H; Por β); ¹³C NMR (150 MHz, CDCl₃) δ 0.4 (TMS), 30.2 (ester α), 34.6 (NCH₃), 41.7 (ester β), 52.0 (COOMe), 100.1 (TMS-C≡C-), 102.5 (meso), 106.4 (meso), 107.1 (TMS-C≡C-), 118.3 (meso), 121.7 (imidazole ring), 128.2 (Por β), 128.3 (imidazole ring), 128.4 (Por β), 131.2 (Por β), 131.9 (Por β), 144-147 (br, 4 carbons (Por α)), 148.4 (Im N-C=N), 173.0 (C=O); UV-Vis (CHCl₃) : 665 (Abs.: 0.0651), 608 (0.0553), 566 (0.1405), 527 (0.1086), 427 (2.3982) nm; Fluorescence (EX = 427 nm, CHCl₃) : 740, 668 nm; MALDI-TOF Mass C₃₇H₃₈N₆O₄Si Calcd: 658.27; Found: 659.2 (M+H)⁺.

【0 1 3 4】

5,15-(methoxycarbonylethyl)-10-(1'-trimethylsilylethynyl)-20-(1''-methyl

-2''-imidazolyl)porphyrinatozinc (B-1)

ポルフィリンA-6b (120 mg, 0.18 mmol)のクロロホルム(15 mL)溶液中に、酢酸亜鉛の飽和メタノール(5 mL)溶液を加えた。室温で1時間攪拌後、反応溶液に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧溜去することで、B-1を収量130 mgで得た。

【 0 1 3 5 】

^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ 0.74 (s, 9H; TMS), 1.65 (s, 3H; NCH_3), 1.98 (br.s, 1H; imidazole ring), 3.64-3.81 (m, 4H; ester β), 3.89 (s, 6H; COOMe), 5.42-5.53 (m, 7H; ester α & imidazole ring & Por β 4), 8.86 (d, J = 5 Hz, 2H; Por β 3), 9.66 (d, J = 5 Hz, 2H; Por β 1), 9.93 (d, J = 5 Hz, 2H; Por β 2); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ 0.7 (TMS), 31.0 (ester α), 32.7 (NCH_3), 42.5 (ester β), 52.1 (COOMe), 98.7 (meso), 99.8 ($\text{TMS-C}\equiv\text{C-}$), 100.4 ($\text{TMS-C}\equiv\text{C-}$), 109.2 (meso), 118.4 (imidazole ring), 118.5 (meso), 121.9 (imidazole ring), 127.9 (Por β 4), 128.8 (Por β 1), 129.3 (Por β 3), 131.9 (Por β 2), 145.5 (Im N-C=N), 147.7 (Por α), 150.0 (Por α), 150.5 (Por α), 152.0 (Por α), 172.6 (C=O).

【 0 1 3 6 】

5,15-Bis(methoxycarbonylethyl)-10-(ethynyl)-20-(1'-methyl-2'-imidazolyl)porphyrinatozinc (B-2)

ポルフィリンB-1 (130 mg, 0.18 mmol)のクロロホルム(15 mL)溶液中に、テトラブチルアンモニウムフルオリド(0.6 mL)の1 M THF溶液を加えた。室温で30分間攪拌後、反応溶液に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧溜去することで、B-2を収量117 mgで得た。

【 0 1 3 7 】

^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ 1.66 (s, 3H; NCH_3), 2.0 (d, J = 1.2 Hz, 1H; imidazole ring), 3.61-3.82 (m, 4H; ester β), 3.90 (s, 6H; COOMe), 5.42-5.45 (m, 4H; ester α), 5.45 (d, J = 4.2 Hz, 2H; Por β 4), 5.55 (d, J = 1.2 Hz, 1H; imidazole ring), 8.87 (d, J = 4.2 Hz, 2H; Por β 3), 9.67 (d, J = 4.2 Hz, 2H; Por β 1), 9.95 (d, J = 4.2 Hz, 2H; Por β 2); UV (CHCl_3) : 63

2 (Abs. 0.0125), 576 (0.0087), 440 (0.1280), 422 (0.0874) nm; Fluorescence (EX = 440 nm, CHCl_3) : 694, 634, (EX = 422 nm, CHCl_3) : 691, 635 nm; MALDI-TOF Mass $\text{C}_{34}\text{H}_{28}\text{N}_6\text{O}_4\text{Zn}$ Calcd: 648.15; Found: 649.12 ($\text{M}+\text{H}$)⁺.

【 0 1 3 8 】

1,4-Bis[10{5',15'-Bis(methoxycarbonylethyl)-20'-(1''-methyl-2''-imidazolyl)porphyrinyl}]ethan-1,3-diyne (B-4)

ポルフィリンB-2 (117 mg, 0.18 mmol)のピリジン(20 mL)溶液中に、塩化銅第一(89 mg)を加えた。反応溶液に室温で1時間酸素をバブリングしながら攪拌後、水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和EDTA水溶液で洗い、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧溜去した。得られた粗生成物(ポルフィリンビス体B-3)のクロロホルム(10 mL)溶液にp-トルエンスルホン酸一水和物を過剰量加えて1時間攪拌した後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧溜去した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム/メタノール(9 : 1))で分取することにより、B-4を収量84 mg (40%)で得た。

MALDI-TOF Mass $\text{C}_{68}\text{H}_{58}\text{N}_{12}\text{O}_8$ Calcd: 1170.45; Found: 1171.33 ($\text{M}+\text{H}$)⁺.

【 0 1 3 9 】

1,4-Bis[10{5',15'-Bis(allyloxycarbonylethyl)-20'-(1''-methyl-2''-imidazolyl)porphyrinyl}]ethan-1,3-diyne (B-5)

ポルフィリンB-4 (80 mg, 68 μmol)と、アリルアルコール(93 μL , 1.4 mmol)のトルエン溶液(1 mL)を N_2 置換した後、スズ触媒A-7 (1 mg, 2 μmol)を入れ4時間120℃で還流した。反応完結をMALDI-TOF Massにより確認し、反応溶液に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧溜去し粗生成物を得た。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム/メタノール(10 : 1))で分取することにより、純粋なB-5を収量64 mg (80%)で得た。

【 0 1 4 0 】

^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ -2.82 (s, 4H; inner proton), 3.34 (br.s, 6H; NCH_3), 3.42-3.48 (m, 8H; ester β), 4.68-4.71 (m, 8H; $\text{O}-\text{CH}_2-\text{C}=\text{C}$), 4.94-5

.08 (m, 8H; ester α), 5.23 (br.d, $J = 7.2$ Hz, 4H; $-\text{C}=\text{CH}_2$), 5.34 (br.d, $J = 16.2$ Hz, 4H; $-\text{C}=\text{CH}_2$), 5.90-5.98 (m, 4H; $-\text{CH}=\text{C}$), 7.52 (br, 2H; imidazole ring), 7.77 (br, 2H; imidazole ring), 8.72 (br, 4H; Por β), 9.31 (br, 8H; β), 9.89 (br, 4H; Por β); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ 30.5 (ester α), 34.6 (NCH_3), 41.8 (ester β), 65.6 ($\text{O}-\text{C}-\text{C}=\text{C}$), 118.6 ($\text{O}-\text{C}-\text{C}=\text{C}$), 121.6 (imidazole ring), 128.5 (Por β), 128.9 (imidazole ring), 131.4 (Por β), 132.1 ($\text{O}-\text{C}-\text{C}=\text{C}$), 144.5-148.2 (br, 4 carbons (Por α)), 148.3 (Im $\text{N}-\text{C}=\text{N}$), 172.2 ($\text{C}=\text{O}$); UV (CHCl_3) : 709 (Abs.: 0.0537), 608 (0.0500), 474 (0.1542), 445 (0.2224), 433 (0.2186), 415 (0.2085) nm; Fluorescence (EX = 474 nm, CHCl_3) : 789, 715 nm; MALDI-TOF Mass $\text{C}_{76}\text{H}_{66}\text{N}_{12}\text{O}_8$ Calcd: 1274.51; Found: 1275.01 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

【 0 1 4 1 】

Zn form of B-5 (B-6)

ポルフィリンB-5 (64 mg, 50 μmol)のクロロホルム(3 mL)溶液中に、酢酸亜鉛の飽和メタノール(1 mL)溶液を加えた。室温で1時間攪拌後、反応溶液に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧溜去することで、B-6を収量70 mg等量で得た。

【 0 1 4 2 】

UV (CHCl_3) : 731 (Abs.: 0.0161), 669 (0.0063), 582 (0.0036), 501 (0.0296), 462 (0.0188), 429 (0.0171) nm; Fluorescence (EX = 501 nm, CHCl_3) : 817, 740 nm; MALDI-TOF Mass $\text{C}_{76}\text{H}_{62}\text{N}_{12}\text{O}_8\text{Zn}_2$ Calcd: 1398.34; Found: 1399.21 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

【 0 1 4 3 】

B-7

亜鉛ポルフィリンB-6 (70 mg, 50 μmol)のクロロホルム(2 mL)溶液を、 N_2 置換後、ルテニウムカルベン錯体(1 mg, 10 μmol)を加えた。室温で3時間攪拌後、反応溶液に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧溜去した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(溶離液: クロロホルム/メタノール(9 : 1))で分取することにより、固定

化されたB-7を収量54 mgで得た。得られたB-7をサイズ排除カラムクロマトグラフィー(JAIGEL-2.5HA)によって分析した結果、図2に示すクロマトグラムが得られた。ポリスチレン標準物質との比較の結果、分子量20000付近に分布極大を持つ多量体が生成していることがわかった。また、B-7のMALDI-TOF 質量分析による結果を図3に示す。本化合物は質量分析測定中にビスアセチレン部位の炭素-炭素結合切断反応が起こるためにポルフィリン単位の倍数に当たる分子量にピークが観測され、そのピークは分子量6000以上にも及ぶ。分子量6742付近のピークは、ポルフィリン10量体に相当する。これに対して、固定化する前のB-6では2000以上のフラグメントピークは、まったく観測されなかったことから、明らかに固定化によって安定性が増大したことがわかる。また、B-7のピリジン中の紫外可視吸収スペクトルを測定したところ、組織体構造が保たれていることがわかった。

【 0 1 4 4 】

図2、3及び4はそれぞれ、固定化後の多量体B-7のクロロホルム中における紫外可視吸収スペクトル(UV-vis スペクトル)、固定化後の多量体B-7のピリジン中における紫外可視吸収スペクトル、固定化前のB-6のピリジン中における紫外可視吸収スペクトル(UV-vis スペクトル)である。固定化していない亜鉛ポルフィリンB-6はピリジン中では完全に単量体に解離しており、図4中の453nmの大きな吸収ピークはこの単量体に特徴的なピークである。これに対して、固定化した多量体B-7ではピリジン中においてもこのピークは小さくなく(図3)、クロロホルム中でのスペクトル(図2)と類似していることがわかる。このことは、固定化された多量体が極性溶媒下でも多量体構造を保ったまま存在することを示しており、極性環境下における機能評価に耐えうる試料を提供することが可能になった。

【 0 1 4 5 】

GPC (CHCl₃, flow rate: 1.25 mL/h, detected 459.82 nm) 9.936 min; UV (CHCl₃): 731 (Abs.: 0.0163), 581 (0.0081), 500 (0.0364), 460 (0.0328), 427 (0.0368); (pyridine): 727 (0.0078), 665 (0.0066), 579 (0.0055), 492 (0.0212), 456 (0.0280), 433 (0.0272) nm; Fluorescence (EX = 501 nm, CHCl₃)

: 817, 740 nm; MALDI-TOF Mass Calcd.: 1346 (monomer), 2692 (dimer), 4038 (trimer), 5384 (tetramer), 6730 (pentamer); Found: 1346, 2692, 4039, 5388, 6742.

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 は、本発明のポルフィリン連鎖体と比較用連鎖体の二光子吸収スペクトルである。

【図 2】

図 2 は、多量体B-7の紫外可視吸収スペクトル（溶媒：クロロホルム中）。

【図 3】

図 3 は、多量体B-7の紫外可視吸収スペクトル（溶媒：ピリジン中）。




【図 4】

図 4 は、亜鉛ポルフィリンB-6の紫外可視吸収スペクトル（溶媒：ピリジン中）。

【書類名】


図面

【図 1】




【図 2】


多量体B-7の紫外可視吸収スペクトル(クロロホルム中)



【図 3】



【図 4】




【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 共有結合を用いては不可能な分子の長さを簡便に制御でき、連鎖体の末端にアクセプターもしくはドナー分子を連結することができる大きな二光子吸収を示す材料を提供すること。

【解決手段】 下記的一般式(1-1)で表されるビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体 {式中、 R_1 は置換又は無置換のアルキル基又は置換又は無置換のアリール基を表し； M_1 はポルフィリン環の中心金属となり得、かつ Im で表されるイミダゾリル基と配位結合を形成し得る金属のイオンを表し； R_2, R_3 はフリーベースポルフィリンもしくはその金属錯体残基、環状ジイミド残基、ジアルキルピオローゲン残基、ベンゾキノン残基、*N*-メチルピロリジン-フラレン誘導体残基又はフェロセン残基であり； Im は下記の Im_1 又は Im_2 (R_8 はメチル基又はH)を表し； L_1 は、 $(-C\equiv C-)_m$ (m は1~3の整数)で表される連結基を表し； n は1以上の整数を表す。}

【化1】



【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号 [598169457]

1. 変更年月日 1998年12月 9日
[変更理由] 新規登録
住 所 奈良県生駒市高山町8916-5
氏 名 奈良先端科学技術大学院大学長